

Référence matière	4856733																																
Description	Papier couché blanc satiné FSC, adhésif permanent renforcé et glassine FSC.																																
Utilisation	Ce papier est parfaitement adapté à l'étiquetage en logistique, retail et offre des impressions parfaites en transfert thermique. Il est recommandé également pour l'étiquetage en milieu froid, humide et offre une excellente adhésion sur les supports apolaires. Sa glassine FSC jaune est parfaitement adaptée aux cellules de détection des imprimantes thermiques.																																
Rubans conseillés	AG02, cire noire (tête d'impression à plat). AG04, cire/résine (tête d'impression à plat) AG06, cire/résine noire (tête near-edge)																																
Construction	<table><tr><td>- Frontal</td><td>grammage</td><td>80g/m²</td><td>ISO 536</td></tr><tr><td></td><td>épaisseur</td><td>70µm</td><td>ISO 534</td></tr><tr><td></td><td>blancheur</td><td>120%</td><td>ISO 11475</td></tr><tr><td></td><td>Brillance</td><td>64%</td><td>Hunter 75°</td></tr><tr><td></td><td>opacité</td><td>88%</td><td>ISO 2471</td></tr><tr><td>- Adhésif</td><td>adhésion</td><td>17N/25mm</td><td>FTM 9</td></tr><tr><td>- Glassine</td><td>grammage</td><td>54g/m²</td><td>ISO 536</td></tr><tr><td></td><td>épaisseur</td><td>47µ</td><td>ISO 534</td></tr></table>	- Frontal	grammage	80g/m ²	ISO 536		épaisseur	70µm	ISO 534		blancheur	120%	ISO 11475		Brillance	64%	Hunter 75°		opacité	88%	ISO 2471	- Adhésif	adhésion	17N/25mm	FTM 9	- Glassine	grammage	54g/m ²	ISO 536		épaisseur	47µ	ISO 534
- Frontal	grammage	80g/m ²	ISO 536																														
	épaisseur	70µm	ISO 534																														
	blancheur	120%	ISO 11475																														
	Brillance	64%	Hunter 75°																														
	opacité	88%	ISO 2471																														
- Adhésif	adhésion	17N/25mm	FTM 9																														
- Glassine	grammage	54g/m ²	ISO 536																														
	épaisseur	47µ	ISO 534																														
Température utilisation	-40°C à 60°C																																
Délai de péremption	24 mois à compter de la date de fabrication																																
Stockage	de 20 à 25°C et 40 à 50% d'humidité relative																																

GARANTIE

AGOOFY garantit les produits vendus contre tout défaut de fabrication existant au moment de la vente, étant entendu que l'acheteur doit s'assurer par lui-même que les produits conviennent à l'usage particulier qu'il veut en faire. Cette garantie, toutefois, est limitée exclusivement au remplacement des produits reconnus défectueux par AGOOFY au moment de la vente et ne couvre en aucun cas d'éventuels dommages indirects. AGOOFY garantit bien entendu les produits vendus contre tous vices cachés existant au moment de la vente, conformément à la réglementation en vigueur et sous réserve que l'acheteur en informe le vendeur dans un délai de 8 jours à compter de la constatation dudit vice. Cette garantie tient lieu de toutes autres garanties expresse ou implicites et ne peut être modifiée sans l'accord écrit du gérant d'AGOOFY. En aucun cas, AGOOFY ne pourra être responsable de pertes ou dommages de l'utilisation des produits AGOOFY.